

Mais conhecido no mercado como "adesivo de chão", trata-se de uma película em PVC transparente, antiderrapante, especial para laminação protetora de sinalização e decoração para pisos. Tem como objetivo embelezar e valorizar a impressão, protegendo contra o desgaste, prolongando a vida útil da imagem aplicada no chão.

Disponibilidade: Comprimento disponível: 50m. Larguras disponíveis: 1,00 m / 1,52 m ou fração compatível.

Características: Película autoadesiva de PVC Jateado Monomérica compatível. Frontal 0,12 mm.
Liner: Couché 125 g.

Durabilidade: 1 ano (uso interno).

Aplicação: Laminação protetora de sinalização e decoração para pisos. Tem como objetivo valorizar a comunicação, protegendo contra o desgaste, prolongando sua vida útil.

BOLETIM TÉCNICO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO
Gramatura Linear	g/m ²	FINAT	125 ± 16
Gramatura do adesivo	g/m ²	FINAT	20 ± 05
Espessura do Frontal	mm	Imprimax	0,120 + 0,020 - 0,010
Espessura Total	mm	Imprimax	0,245 ± 0,040
Adesão	Kgf/25 mm	FINAT	Mínimo 0,500
Release	Kgf/25 mm	Imprimax	Máximo 0,200
Shear	Minutos	FINAT	> 60 minutos
Tack	Kgf/25 mm	FINAT	Mínimo 0,500
Estabilidade Dimensional	%	Imprimax	Longitudinal ≤ - 3,5
Estabilidade Dimensional	%	Imprimax	Transversal ≤ + 1,25

1 - Composição do produto:

- 1.1 - Frontal: Vinil Monomérico Jateado 120 Micras.
- 1.2 - Adesivo: Acrílico base água Permanente Atóxico.
- 1.3 - Liner "papel protetor": Papel Couché 125g.

2 - Condições de análises:

- 2.1 - Análise de três corpos de prova, tamanho padrão "Norma FINAT".
- 2.2 - Condições de análise e aplicações; Temperatura de 23° C ± 2 com 50% ± 5 umidade relativa.

3 - Principal utilização:

- 3.1 - Película de proteção para imagens, propaganda, decoração e sinalização em pisos.

4 - Resistência Química:

- 4.1 - Óleo: Ótimo / Álcool Isopropílico: Ótimo / Ácido Acético 5%: Ótimo.

5 - Durabilidade externa 01 ano.

Esta durabilidade pode se estender ou diminuir em virtude do modo e da situação de aplicação, conservação, materiais utilizados na idealização do trabalho no "Vinil" e condições climáticas.

6 - Condições ideais para estocagem:

Este produto é válido quando não processado, acondicionado em sua embalagem original e estocado em ambientes com temperatura máxima de 30°C, umidade relativa máxima 70%.

NOTA

Este Boletim Técnico poderá ser alterado sem aviso prévio.